



Клей-пена ТЕХНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола СТО 72746455-3.6.10-2016

Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления плит из пенополистирола и экструзионного пенополистирола (XPS)



Описание продукции:

Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также к дереву, древесно-стружечным плитам, плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д. Цвет – серый.

Область применения:

Клей-пена ТЕХНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола предназначена для крепления плит из пенополистирола и экструзионного пенополистирола к основанию при устройстве теплоизоляции внешних и внутренних стен здания, крыш, подвалов, фундаментов, полов как в новых, так и реконструируемых зданиях.

Расход: 1 баллон на 10-12 м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение	Метод испытаний
Степень эвакуации содержимого из упаковки	%	не менее	94	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время отлипа при (23±5) ⁰ С	мин	не более	10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время полной полимеризации	ч	не более	24	СТО 72746455-3.6.10-2016
Прочность сцепления (адгезия):				
- бетон			0,15	
- кирпич	МПа	не менее	0,10	СТО 72746455-3.6.10-2016
- EPS – пенополистирол			0,07	
- XPS – экструзионный пенополистирол			0,13	

Производство работ:

Применяется при температуре от 0⁰С до +35⁰С.

Транспортирование:

Баллоны с клеем-пеной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с клеем-пеной должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Температурный режим транспортировки от минус 10⁰С до 40⁰С

Хранение:

Коробки с баллонами клей-пены следует хранить в помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от увлажнения, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от 5⁰С до 25⁰С. Гарантийный срок 18 месяцев.

Сведения об упаковке:

Клей-пена ТЕХНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола поставляется в металлических баллонах, объемом 1000 мл. Содержание связующего в баллоне – 750 мл.